



Gerecyclede spoorballast

Toepassing:	Waterbouwsteen
Herkomst:	Nederlandse spoorwegen
Gradatie:	32/63 mm
Dichtheid:	≥ 2600 kg/m ³
Waterabsorptie:	< 0,5 %
Vorst/dooi:	bestendig
Certificaat:	NL Bbk (NV-Bouwstof)
DOP:	NEN-EN 13242:2002+A1:2007
MKI (A1 t/m A3):	€0,086
Productielocatie:	Roosendaal
Producent:	GBN - Grind- en Ballastrecycling Roosendaal